bionovo®
BIORESEARCH EQUIPMENT BIOCHEMICALS

# Karta katalogowa

## Sączki filtracyjne z bibuły - typ 615

MACHEREY-NAGEL

Sączki filtracyjne z bibuły typu 615 to cienkie, średniomiękkie sączki jakościowe przeznaczone do rutynowych zastosowań laboratoryjnych, szczególnie przy filtracji wodnych roztworów soli. Wykonane z nieoczyszczanej chemicznie celulozy, charakteryzują się zawartością popiołu na poziomie 0,1–0,2%, gramaturą 70 g/m² i grubością 0,16 mm. Zapewniają średnioszybką filtrację (ok. 22 s) z retencją cząstek > 4 µm, dzięki czemu świetnie sprawdzają się w standardowych procedurach analitycznych, gdzie liczy się równowaga między szybkością pracy a skuteczną separacją osadów.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Typ | Średnica | Szt./Op. |
|---|---|---|---|---|---|
| | B-2515 | Sączki filtracyjne z bibuły, średnio miękkie | 615 | 55 mm | 100 szt. |
| | B-2516 | Sączki filtracyjne z bibuły, średnio miękkie | 615 | 70 mm | 100 szt. |
| | B-2517 | Sączki filtracyjne z bibuły, średnio miękkie | 615 | 90 mm | 100 szt. |
| | B-2518 | Sączki filtracyjne z bibuły, średnio miękkie | 615 | 110 mm | 100 szt. |
| | B-2519 | Sączki filtracyjne z bibuły, średnio miękkie | 615 | 125 mm | 100 szt. |
| | B-2520 | Sączki filtracyjne z bibuły, średnio miękkie | 615 | 150 mm | 100 szt. |
| | B-2521 | Sączki filtracyjne z bibuły, średnio miękkie | 615 | 185 mm | 100 szt. |
| | B-2522 | Sączki filtracyjne z bibuły, średnio miękkie | 615 | 240 mm | 100 szt. |

### Opis

**Służą do analizy jakościowej.** Nie są oczyszczane chemicznie.
**Popiół:** 0,1-0,2%.

**Sączki średnio miękkie – czas filtracji 22 sekundy (Retencja > 4 µm). Średnioszybka filtracja.**
Cienki filtr papierowy do standardowych zastosowań, szczególnie do wodnych roztworów soli.
**Gramatura:** 70 g/m2.
**Grubość:** 0,16 mm.
**Czas filtracji:** 22 s.
**Retencja:** > 4 µm.