bionovo®
BIORESEARCH EQUIPMENT BIOCHEMICALS

Karta katalogowa



Septy ND24

Septy niezmontowane ND24.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Szt./Op.
	7-0866	Septy ND24	silikon naturalny/PTFE beżowy	100 szt.
	7-0867	Septy ND24	butyl czerwony/PTFE szary	100 szt.

Opis

Septy niezmontowane ND24.

1. Septy z silikonu/z tworzywa PTFE
Odporne na temperatury: od -60ºC do 200ºC.
Do lekkiej penetracji.
Do analiz krytycznych.
Grubość: 3,2 mm.
Twardość: 45º shore A.

2. Septy butylowe/z tworzywa PTFE
Odporne na temperatury: od -40ºC do 120ºC.
Grubość: 2,5 mm.
Twardość: 55º shore A.